



SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br e-mail: silaex@silae.com.br

SQ 3154

ENDURECEDOR PARA RESINAS EPÓXI

APRESENTAÇÃO

SQ 3154 é uma amina cicloalifática modificada, de baixa viscosidade, que reage com resinas epóxi como um endurecedor para formar sistema termofixo.

UTILIZAÇÃO

Por apresentar uma baixa viscosidade e cor clara, é indicado para ser usado em formulações isentas de solventes e que necessitem de boa retenção de cores. Sistemas curado com este endurecedor não apresentam superfície oleosa ("blushing") mesmo quando usados à temperatura ambiente, sendo ou não em película.

APLICAÇÕES

Pode ser utilizado em:

- Tintas decorativas e protetoras;
- Pisos auto-nivelantes industriais e comerciais;
- Coberturas, Bijuterias e Revestimentos;
- Encapsulamentos eletro-eletrônicos;

PROPRIEDADES

Viscosidade, 20° C, cPs

100 máx.

Peso específico, 20° C, g/cm³

1,005 - 1,015

Aparência

Líquido incolor a levemente amarelado

PHR (EEW 190)

45 a 60

ARMAZENAGEM

Deve ser armazenado à temperatura entre 18 °C a 25 °C em local seco, na sombra, nas embalagens originais de preferência. Sob estas condições a duração mínima é de seis meses.

UTILIZAÇÃO

Este material é agressivo à pele, devendo ser usado com EPI's apropriados para manipulação de produtos químicos em geral. Em caso de contato com pele, mucosas ou olhos, haverá sensibilização e/ou queimaduras, lavar com água em abundância e encaminhar com urgência ao médico informando a natureza do produto. Tratamento sintomático.

OBSERVAÇÕES

As informações e dados contidos neste boletim, correspondem aos nossos conhecimentos atuais coligidos por pessoal técnico capacitado e confiável. Devem ser tomados como orientação, e indicações de uso não são sugestões para se infringir qualquer patente ou legislação. O usuário deverá testar o desempenho em suas condições específicas, contando com informações que possamos fornecer. Nossa responsabilidade restringe-se a qualidade do nosso material e a reposição do que comprovadamente esteja fora de nossos parâmetros, uma vez que não temos controle sobre os processos e usos por parte de terceiros.