



SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br e-mail: [silae.com.br](mailto:silaex@silae.com.br)

SQ 928

TINTA PROTETIVA

APRESENTAÇÃO

SQ 928 é uma composição de resina de silicone em solução de solvente aromático com resistência alta temperatura, solvente e ao intemperismo contendo alumínio. Indicada para coberturas e revestimentos protetivos em metais promovendo uma metalização.

CARACTERÍSTICAS

◆ Base Ativa	metil-fenil siloxana e alumínio
◆ Aparência	líquido cinza metálico
◆ Cor	Alumínio
◆ Viscosidade (cP a 25 °C)	60 ± 10
◆ Peso Específico (g/cm ³ a 25°C)	1,05 ± 0,02
◆ Ponto de fulgor	31°C
◆ Concentração	28% ± 2% em xilol
◆ Solubilidade	solventes aromáticos, alifáticos, cetônicos, ésteres, éteres de glicol e butanol
◆ Secagem ao toque	1 a 2h a 150 °C
◆ Tempo de cura	20 min. a 230 °C

Resistência à Temperatura

Em tintas, conforme o substrato e o pigmento utilizado, pode resistir a temperaturas bem superiores a 350 °C. Pode ser utilizada com catalisador à base de sal orgânico metálico na proporção de 0,1% em metal. Também pode ser curada apenas com calor e assim atingir resistência acima de 400 °C dependendo do substrato.

Resistência Química

Curada apropriadamente, resiste à hidrólise e a maioria dos ácidos diluídos, álcalis esolventes, dependendo da espessura do filme e condições de aplicação e cura.

APLICAÇÕES

Pura ou em composições é utilizada em coberturas protetoras, vernizes protetores e para alta temperatura; isolantes elétricos; impermeabilizantes. Ideal para fornos, muflas e aparelhos com gradiente térmico.

Dada sua compatibilidade com diversas resinas orgânicas, é empregada em misturas para tintas para promover brilho, resistência ao calor e ao intemperismo. Os revestimentos com resinas de silicone retém brilho por muito mais tempo e apresentam maior resistência química a agentes agressivos e à hidrólise.

Revestimentos em alumínio de SQ 928 resistiram a picos de temperatura de 650 °C.

ARMAZENAGEM E VIDA ÚTIL

Deve ser armazenada em sua embalagem original, cuidadosamente fechada e a uma temperatura abaixo de 30 °C. Nessas condições, o produto tem vida útil de 6 meses.



SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br e-mail: silaex@silax.com.br

TOXICIDADE

Produto contendo solvente aromático, e portanto na aplicação deve-se utilizar Equipamento de Proteção Individual adequado, protegendo-se da inalação e respingos nos olhos e pele. Evitar a exposição prolongada. Seguir os cuidados comuns ao uso de solventes inflamáveis e produtos voláteis. Manter longe do calor, faíscas e chama aberta.

- ◆ Contato com a pele: Lavar abundantemente com água.
- ◆ Contato com os olhos: Lavar abundantemente com água e consultar um médico.
- ◆ Ingestão: Chamar médico comunicando a natureza do material

OBSERVAÇÕES

As informações e dados contidos neste boletim, correspondem aos nossos conhecimentos atuais coligidos por pessoal técnico capacitado e confiável. Devem ser tomados como orientação e não como especificação garantida. Em qualquer caso de uso, o cliente deverá testar o desempenho contando com informações que possamos fornecer. Indicações de uso não são sugestões para se infringir patente ou legislação.